



الارتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

دراسة مقارنة امتزاز عدد من اصباغ الازو على أسطح كل من طين الكاؤولين والفحم المنشط

مها محمود عوسج¹، فائز محسن حامد¹، عماد عبدالاله الحياي²

¹ قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

² قسم الكيمياء ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

المخلص

يهدف البحث الى دراسة مقارنة لإزالة أربعة أنواع مختلفة من أصباغ الازو من مياه الصرف بواسطة كل من الفحم المنشط والكاؤولين والتي استعملت كمواذ مازة. حيث تضمنت امتزاز أربعة من الصبغات من محاليلها المائية على السطحين، أظهرت القياسات ان المادة الافضل هي الفحم المنشط الذي اظهر قابلية كبيرة على امتزاز الملوثات (اصباغ الازو) وبسرعة عالية مقارنة بالكاؤولين. تم حساب الدوال التيرموداينميكية للامتزاز مثل التغير بالانثالبي والتغير بالانثروبي ومن ثم التغير بدالة جيبس الحرة لعملية الامتزاز من خلال دراسة تأثير درجة الحرارة حيث ان كفاءة الامتزاز تقل بزيادة درجة الحرارة وهذا يعني وبالاتتماد على قيم الانثالبي ان العملية باعثة للحرارة وقد دلت قيم ΔG السالبة ان الامتزاز عملية تلقائية.

معلومات البحث

الكلمات المفتاحية:

الاسم: مها محمود عوسج

البريد الالكتروني:

رقم الهاتف:

1- المقدمة

معالجة مياه المخلفات كذلك فهو يمثل اتجاه بيئي في الكيمياء الخضراء لانه يغني عن استخدام المذيبات المسرطنة والسامة في عمليات المعالجة. وعلى الرغم من امتلاك الفحم المنشط كفاءة عالية جداً، الا انه يرافق هذه الكفاءة مشاكل متعلقة بزيادة التكلفة التشغيلية ومشاكل اعادة الاستخدام والفعالية جعلته اقل استخداماً وفي استخدامه الكثير من المحددات والقيود⁽¹⁰⁾. لذلك اجريت الكثير من الدراسات البحثية^(11,12,13) لاستخدام سطوح مازة مختلفة غير الفحم المنشط لازالة الملوثات المائية وان هذه السطوح لها قدرة وكفاءة مختلفة في تنقية المياه الملونة بالاصباغ، اذ استخدمت الاطيان العراقية كونها متوفرة في البيئة بشكل طبيعي وقليلة الكلفة ومنها طين الكاؤولين كمواذ مازة واظهرت كفاءة امتزاز عالية ولكنها بصورة عامة اقل كفاءة من الفحم المنشط، اذ يمتاز طين الكاؤولين بمساحة سطحية جيدة وسطوح فعالة ، فقد استخدم لامتزاز المركبات السامة ولمعالجة حالات التسمم بالغذاء.

2- الجزء العملي

• المواد والاجهزة المستخدمة

- حضرت اصباغ الازو من معوضات الانيلين على التوالي (p-m-Nitro ، p-Bromo aniline Benzoic acid aniline

ان الصناعات النسيجية تستهلك كميات كبيرة من المواد الكيميائية في عمليات الصباغة لذلك فان مياه المخلفات لهذه المصانع تحتوي على الكثير من الملوثات بما فيها الحوامض والقواعد ومركبات سامة والالوان^(2,1). تعد الاصباغ من اهم واكبر المجاميع العضوية المستخدمة في الصناعات الكيميائية وتعد ايضا من الملوثات للأنظمة المائية. ان عملية ازالة الصبغات من المياه الملوثة بها او تقليلها الى حدود واطئة من المسائل الصعبة⁽³⁾، ولما كانت النفايات السائلة بما فيها الاصباغ في المسطحات المائية تشكل تهديدا للبيئة نظرا لسميتها وعدم تحللها بايولوجيا في الطبيعة وايضا ماتخلفه من تغير في لون ورائحة وطعم المياه⁽⁴⁾ وللحد من تلوث المياه بهذه النفايات العائدة للمصانع وجب معالجتها قبل طرحها ومن اهم الطرق المستخدمة للمعالجة هي التبادل الايوني (Ion-Exchange)⁽⁵⁾ والتناضض²ح العكسي (Reverse Osmosis)⁽⁶⁾ والامتزاز (Adsorption)⁽⁷⁾. حيث ان الامتزاز هو اكثر التقنيات والطرق المستخدمة فعالية وكفاءة في عمليات الفصل والتنقية فهو يعمل على ازالة الملوثات العضوية من المحاليل حتى عند تراكيز واطئة يصعب ازلتها بالطرائق الكيميائية والبايولوجية الاخرى⁽⁸⁾. وقد اظهرت العديد من المواد منها سطوح الطيان المسامية والفحم المنشط قابليتها على الامتزاز⁽⁹⁾. ان استخدام الفحم المنشط لغرض الامتزاز هو اكثر الطرق فعالية وشيوعا في

aniline ، p-Amino aniline (والجدول التالي يبين الأصباغ المحضرة وبعض خواص الفيزيائية لها.


الجدول (1) يبين الصبغات الأربعة المحضرة وبعض خواصها الفيزيائية

λ _{max}	درجة الانصهار	اللون	الصيغة التركيبية	رمز الصبغة
392	168-170	برتقالي مصفر		p-COOH RD
386	178-176	احمر		m-NO ₂ RD
387	150-152	احمر		p-Br RD
388	179-177	بني محمر		p-NH ₂ RD


- تم استخدام الفحم المنشط في التجارب بشكل مسحوق مصدره شركة Merck.

- استخدم مسحوق طين الكاولين بعد تهيئته وذلك بغسله بالماء المقطر ثم تجفيفه بدرجة حرارة 110° في فرن التجفيف لمدة ساعتين .

- استخدم جهاز مطيافية الأشعة فوق البنفسجية - المرئية لأجراء المسح الطيفي للألوان في مدى (200-800) .



الشكل (2) منحنى المعايرة لصبغة m-NO₂ RD عند الطول الموجي (386)



الشكل (3) منحنى المعايرة لصبغة p-Br RD عند طول موجي (387)


• تحضير المحاليل القياسية
تم إذابة الصبغات بمحلول مذيبي مكون من (50% إيثانول + ماء)
وحضرت المحاليل المائية للصبغات. حدد منحنى المعايرة الشكل (1,2,3,4) بعد تحديد قيمة λ_{max} لكل صبغة.

الطرق العملية Experimental

من منحنى المعايرة تم اختيار التركيز 3×10^{-4} M للدراسة، تم امتزاج الصبغات من المحاليل المائية لها حيث استعمل وزن (0.05 gm) من كل من الفحم المنشط وطين الكاولين لكل (10 ml) من محلول الصبغة وبعد الرج لفترة زمنية محددة (60) دقيقة في جهاز Shaker رشت وتتم قياس الامتصاصية عند الأطوال الموجية للصبغات.

3- النتائج والمناقشة

تم حساب التراكيز من منحنى المعايرة للصبغات كما مبين بالاشكال (1,2,3,4):



الشكل (1) منحنى معايرة للصبغة p-COOH RD عند الطول الموجي

(392)

الدراسة من خلال حساب ثابت الأتزان K_{eq} والذي يمثل النسبة بين تركيز الصبغة الممتز وتركيز المتبقي عند الأتزان عند خمس درجات حرارية (293-313) مطلقة. ومن رسم $\ln K_{eq}$ مقابل مقلوب درجة الحرارة $1/T$ استنادا الى معادلة فانت هوف (Vant Hoff) ، وتم حساب الدوال الثرموداينميكية من المعادلات الآتية:

$$\Delta H = -R \times \text{Slope} \quad (1)$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_{eq} \quad (2)$$


$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \quad (3)$$

1- الفهم المنشط: الجدول التالي يبين قيم الدوال المحسوبة من خلال


حساب ثابت الاتزان للصبغات باستخدام مادة مازة (الفهم المنشط).

الاشكال التالية (5,6,7,8) تبين منحنيات فانت هوف للصبغات قيد


الدراسة باستخدام الفحم المنشط:




الشكل (5) منحنى فانت هوف صبغة p-COOH RD



الشكل (6) منحنى فانت هوف صبغة m-NO₂ RD



الشكل (7) منحنى فانت هوف صبغة p-Br RD



الشكل (4) منحنى المعايرة لصبغة p-NH₂ RD عند طول موجي (388)

- الامتزاز بواسطة الفحم المنشط : يبين الجدول التالي تأثير الصبغات بالامتزاز بالفحم المنشط حيث اختبرت كفاءته للامتزاز على اربعة صبغات مختلفة :

جدول (2) يبين قيم كفاءة الامتزاز والتراكيز للصبغات قيد الدراسة عند

أمتزازها باستخدام الفحم المنشط

الصبغة	التركيز قبل الامتزاز ppm	التركيز بعد الامتزاز ppm	النسبة المئوية %
p-COOH	77.4	3.92	94%
m-NO ₂	77.7	2.72	96%
p-Br	87.9	6.92	92%
p-NH ₂	68.7	7.62	89%

اظهر الامتزاز بالفحم المنشط لصبغات الازو كفاءة عالية للامتزاز تراوحت بين 89-96 وهذا يعود الى امتلاكه مساحة سطحية واسعة .

1. الامتزاز بواسطة طين الكاولين: يبين الجدول الاتي تأثير طين الكاولين كسطح ماز على امتزاز الصبغات الاربعة:

جدول (3) يبين قيم كفاءة الامتزاز والتراكيز للصبغات قيد الدراسة عند


أمتزازها باستخدام الكاولين

الصبغة	التركيز قبل الامتزاز	التركيز بعد الامتزاز	النسبة المئوية %
p-COOH	77.4	38.77	50%
m-NO ₂	77.7	18.90	76%
p-Br	87.9	27.43	69%
p-NH ₂	68.7	18.51	73%

من ملاحظم القيم في الجداول (2) و (3) نجد أن الكاولين أقل كفاءة أمتزاز للصبغات أذا ما قارناه بالفحم المنشط ، وقد فسر هذا الاختلاف من حيث المساحة السطحية ، أذ كلما زادت المساحة السطحية كلما قلت سعة الأمتزاز ، وكما هو معروف فإن الكاولين أقل مسامية ومساحة سطحية من الفحم المنشط.

حساب الدوال الثرموداينميكية للامتزاز

يمكن من خلال حساب الدوال الثرموداينميكية معرفة اتجاه التفاعل وطبيعة القوى المسيطرة عليه وأتجاه وموقع الأتزان ، وتم أنجاز هذه الدراسة وحساب الدوال ΔG° ، ΔH° ، ΔS° للصبغات قيد



الشكل (8) منحني فانت هوف p-NH₂ RD

جدول (4) يبين قيم الدوال الترموداينميكية للصبغات باستخدام الفحم المنشط كسطح ماز

Dye	Temp. (K)	K	ΔH° (KJ.Mole ⁻¹)	ΔG° (KJ.Mole ⁻¹)	ΔS° (K ⁻¹ J.Mole ⁻¹ .)
p-COOH RD	293	22.10	-28.68	-7.52	-72.21
	298	19		-7.28	-71.81
	303	17.78		-7.22	-70.82
	308	11.68		-6.28	-72.75
	313	10.58		-6.11	-72.10
m-NO ₂ RD	293	34.97	-31.24	-8.64	-77.10
	298	26.45		-8.10	-77.64
	303	19.39		-7.45	-78.51
	308	17.36		-7.29	-77.75
	313	13.91		-6.84	-77.94
p-Br	293	15.18	-31.6	-6.60	-85.32
	298	14.44		-6.61	-83.84
	303	10.40		-5.89	-84.83
	308	7.95		-5.30	-85.38
	313	6.71		-4.94	-85.16
p-NH ₂ RD	293	11.79	-36.9	-5.99	-105.48
	298	8.68		-5.35	-105.86
	303	7.49		-5.06	-105.07
	308	4.8		-3.99	-106.83
	313	4.28		-3.77	-105.83


2- طين الكاؤولين: يبين الجدول التالي حساب قيم الدول

الترموداينميكية وثوابت الاتزان للصبغات قيد الدراسة باستخدام طين


الكاؤولين كمادة مازة:

الاشكال التالية (9,10,11,12) منحنيات فانت هوف للصبغات قيد


الدراسة باستخدام الكاؤولين:




الشكل (10) منحني فانت هوف لصبغة m-NO₂



الشكل (9) منحني فانت هوف لصبغة p-COOH RD



الشكل (12) منحنى فانت هوف لصبغة p-NH₂ RD



الشكل (11) منحنى فانت هوف لصبغة p-Br RD

جدول (5) يبين قيم الدوال الترموداينمكية للصبغات باستخدام الكاؤولين كسطح ماز

Dye	Temp. (K)	K	ΔH° (KJ.Mole ⁻¹)	ΔG° (KJ.Mole ⁻¹)	ΔS° (K ⁻¹ J.Mole ⁻¹)
p-COOH RD	293	1.80	-17.34	-1.42	-54.30
	298	1.65		-1.23	-54.06
	303	1.45		-0.93	-54.15
	308	1.30		-0.67	-54.12
	313	1.08		-0.19	-54.76
m-NO ₂ RD	293	3.47	-26.25	-3.02	-79.5
	298	3.16		-2.84	-78.5
	303	2.40		-2.19	-79.42
	308	2		-1.76	-79.47
	313	1.72		-1.41	-79.32
p-Br	293	2.40	-28.6	-2.13	-69.53
	298	1.85		-1.53	-70.40
	303	1.75		-1.38	-69.70
	308	1.34		-0.74	-70.65
	313	1.30		-0.68	-69.72
p-NH ₂ RD	293	3.61	-30.51	-3.11	-93.48
	298	2.79		-2.54	-93.85
	303	2.53		-2.33	-92.98
	308	1.72		-1.38	-94.55
	313	1.60		-1.22	-93.56

السالبة تدل على أن نظام التفاعل هو باعث للحرارة ومن قيم ΔH° الأقل من 40 KJ.mole⁻¹ يدل على أن عملية الأمتزاز الحاصلة للنظام هي ذات طبيعة فيزيائية. تشير قيم التغير في الإنتروبي ΔS° أن نواتج عملية الأمتزاز عند الأتزان أكثر أنظاما من النظام نفسه أن قيمة ΔS° تتغير بشكل طفيف جدا ضمن مدى الدرجات الحرارية وهذا دليل آخر على أن القوى الرابطة في النظام هي قوى فيزيائية، أما بالنسبة لقيم التغير في طاقة جيبس الحرة ΔG° فإن أشارتها السالبة تدل على أن النظام تلقائي ويميل باتجاه حصول الأمتزاز.

تبين النتائج المذكورة أن قيمة ثابت الأتزان K_{eq} تقل بزيادة درجة الحرارة عند تركيز ثابت وهذا التناسب العكسي بين ثابت الأتزان ودرجة الحرارة يعود الى نقصان التركيز الممتاز للصبغات وزيادة التركيز المتبقي في المحلول بارتفاع درجة الحرارة حيث أن زيادة درجة الحرارة تؤدي الى زيادة ذوبانية الصبغات في المذيب مما يؤدي الى ضعف ارتباط الصبغة بالسطح الماز وهذا يؤدي الى نقصان الأمتزاز ، حيث تشير قيم معامل الارتباط القريبة من الواحد للخطوط المستقيمة الى أن الأنظمة المدروسة تخضع لمعادلة فانت هوف (Vant Hoff) ، ومن قيم الأنتالبي ΔH° يمكن الحصول على دالتين حيث أن الإشارة

المصادر

- [1] Weber E.J., Stekney V.C., (1993), "Water pollution by synthetic dyes", J. water Res., (27): 63.
[2] Tilaki, R.A., (2012), " Kinetic study on adsorption of reactive yellow dye by bentonite and organo-bentonite", Res. J. Chem. Environ., (16) :32-35.

- [3] Hamdi, A.M. and Bennour, (2013), " Adsorption of lead, nickel, and cobalt ions onto Libyan bentonite clay", Inter. J. Chem. Stud. ,1(3): 118-128.
[4] Ghati S.K., Sulaiman I.D.& Abdulla N.I., (2017), "Adsorption Of Congo Red Dye from Aqueous

- Solution onto Natural and Modified Bauxite Clay", Bag. Sci. J. , (14) :167-180.
- [5] Skipton, S.O.; DVORAK, B.I.; NIEMEYER, M.N., (2008): "Drinking Water Treatment: Water Softening (Ion Exchange) ", University of Nebraska Lincoln.
- [6] Yanmei, Z. Xiaoyi, H. Zhang, M. Xiaofeng, Z. and Jingyang, N.,(2013) "Preparation and characterization of modified cellulose for adsorption of Cd(II) , Hg(II), Acid Fuchsin from aqueous solution", Ind . Eng. Chem.. Res. , 52(2) :876-884.
- [7] Rasha H. Salman,(2010) , "Removal of dyes from textile effluent by adsorption onto oven dried alum sludge", J. of Eng. , 2(16):5249-5262 .
- [8] Muhammad, J. Muhammad, N.,(2007)," Adsorption of dyes from aqueous solutions on activated charcoal", J. of Hazardous Materials , (39):57-66.
- [9] Nagham Ageena, A. , (2010) ,"The use of local sawdust as an adsorbent for the removal of copper ion from wastewater using fixed bed adsorption" , Eng. & Tech. J. ,2(28):224-235.
- [10] Abbas M. N. and Abbas F. S., (2014), "A Novel Method to Recycle the Treated Dye Wastes Adsorption, Exploitations and No Pollutants Remain", LAMBERT Academic Publishing.
- [11] Hasan, S.H.; Singh, K.; Prakash, O.; and Talat, M.; (2008). "Removal of Cr (III) from aqueous solutions using agricultural waste maize brane" . J. of Hazardous materials ,(152):356 – 365
- [12] Alhaider L.S.,(2005), " Astudy of Adsorption of Caffeine and Theophylline from Aqueous solution on selected Iraqi surfaces clays", M.Sc. thesis University of Baghdad.
- [13] Al-Dulaimy Z.A, (2017), "Adsorption Of Bromo Phenol Red Dye from Aqueous Solution by Iraqi Bentonite Clay" Ibn Al-Haitham j. pur. & app. Sci., (30):118-130 .

The Comparison Study of Adsorption of a number of azodye Types on The surface of Kaoline and Activated Carbon

Maha M. Osaj¹, Faiz M. Hameed¹, Emad A. Alhealy²

¹ Department of Chemistry, College of Science, University of Tikrit , Tikrit , Iraq

² Department of Chemistry, College of Education, University of Mosul , Mosul , Iraq

Abstract

This work aimed to the comparison study to removal of four different azo dyes from wastewater by kaolin and activated carbon which were used as adsorbents. This study related to the adsorption of azo dyes from its aqueous solutions on the surface of both chose adsorbents. The results showed that the best efficiency adsorbent was the activated carbon which shows a high ability to adsorb the waste (azo dyes) rapidly in compared to kaolin. The thermodynamic parameters were calculated, such as ΔH , ΔG , ΔS of the adsorption process through the study of temperature effect. Depending on the enthalpy values, the results indicated that the adsorption process decreased with increasing of the temperature, so this assignment is proof that the process is exothermic while the ΔG refers to spontaneous process.